

YUMASIL GS NORMAL/KONCENTRAT

(poprzednia nazwa Yumakryl GS)

hydrofobowe impregnaty do betonu i podłoży mineralnych

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

OPIS PRODUKTU

Yumasil GS - bezbarwny, rozpuszczalnikowy roztwór żywic krzemoorganicznych (silikony). Impregnat głęboko penetruje strukturę podłoża, znacznie zmniejszając nasiąkliwość posadzek a jednocześnie sprawia, że podłoże pozostaje paroprzepuszczalne. Impregnat wnikając w podłoże reaguje z wilgocią w nim zawartą tworząc barierę dla niej samej. Ta unikalna cecha Yumasilu GS powoduje, że można go stosować nawet na wilgotne powierzchnie. Bariera utworzona za pomocą impregnatu chroni przed rozwojem wykwitów, zwiększa mrozoodporność podłoża, ułatwia usuwanie plam z oleju i innych zanieczyszczeń. Impregnat GS Normal działa prewencyjnie, Yumasil GS Koncentrat zalecany jest ratunkowo do przesiąkających podłoży. Zaimpregnowane podłoże może być malowane dowolnymi farbami, tynkowane lub powlekane klejami budowlanymi.

ZASTOSOWANIE

Yumasil GS przeznaczony jest do wewnętrznego i zewnętrznego hydrofobowego zabezpieczania i uszlachetniania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, takich jak: beton, tynk, lastriko, eternit, dachówka, cegła, gips, kostka brukowa, itp. Zalecamy przede wszystkim do nowych konstrukcji budowlanych lub podlegających wtórnej regeneracji, narażonych na kapilarne podnoszenie się wód gruntowych do posadzek lub wnikanie wody w podłoże z opadów atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Parametr	jednostka	Yumasil GS normal	Yumasil GS koncentrat
Gęstość, min.	g/cm ³	0,80	0,81
Lepkość, min.	s	10	12
Zawartość suchej masy, max	% wag	13	17

Nakładanie kolejnej warstwy, min	godziny	1-2	1-2
Temperatura zapłonu	°C	36	36

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	- Podłoże do gruntowania musi być czyste, odtłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń. - Przed impregnacją wskazane jest wykonanie próby na wybranej powierzchni, która pomoże określić jej chłonność. - Świeże podłoża betonowe powinny być przed gruntowaniem wysezonowane na czas pełnego wiązania betonu tj. 30 dni.
Malowanie	- Technika malarska dowolna: pędzel, wałek malarski, natrysk, polewanie. - Czas pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw powinien wynosić 1-2 godzin, w zależności od warunków aplikacji, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. - Zalecane jest malowanie kolejnych warstw do momentu pojawienia się delikatnego wyblyszczania na powierzchni, co będzie oznaką wypełnienia wszystkich otwartych porów podłoża.
Uwagi	Do starych, zwiertzałych powierzchni mineralnych zalecamy Yumakryl G - impregnat cementujący podłoże przed dalszą erozją.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji.

WYDAJNOŚĆ

8-12 m²/L na jedną warstwę w zależności od chłonności podłoża

OPAKOWANIA

1, 5, 10, 20 L

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu.

UWAGA

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.