



OPIS PRODUKTU:

AKSILBET POSADZKA LAKIER to wysokiej jakości, wodorozcieńczalna powłoka lakierowa na bazie zaawansowanych, samosieciujących dyspersji akrylowych. Produkt jest całkowicie transparentny, co pozwala na podkreślenie naturalnej struktury betonu lub pogłębienie kolorystyki podłoża wcześniej malowanych farbą do betonu AKSILBET POSADZKA. Tworzy trwałą, połyskową powłokę, która znacząco podnosi walory estetyczne i użytkowe powierzchni.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

AKSILBET POSADZKA LAKIER przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania:

- **Systemowe wykończenie:** jako warstwa zamykająca i wzmacniająca dla powierzchni pomalowanych farbą do betonu AKSILBET POSADZKA np. wykończenie tarasów i balkonów betonowych, chodników, miejsc parkingowych.
- **Posadzki betonowe:** w garażach, w piwnicach, magazynach z ruchem pieszym oraz pomieszczeniach gospodarczych.
- **Architektura ogrodowa:** może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. na betonowych krawężnikach, palisadach czy elementach prefabrykowanych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Głębina koloru i połyskowe wykończenie: Lakier nie tylko chroni, ale również pogłębia barwę farby, nadając tarasowi luksusowe, połyskowe wykończenie.

Wyjątkowa trwałość i ochrona: Tarcza przed pogodą: System tworzy szczelną barierę hydrofobową, która chroni beton przed niszczącym działaniem mrozu, śniegu i deszczu.

Zbroja odporna na ścieranie: Dzięki dodatkowi twardych żywiec powłoka jest twarda i odporna na zarysowania (np. od przesuwania mebli ogrodowych).

Czystość i bezpieczeństwo: Koniec z pyleniem: Lakier skutecznie wiąże powierzchnię, eliminując uciążliwe pylenie betonu, co pozwala utrzymać czystość na balkonie i wewnątrz mieszkania.

Plamoodporność "Easy-to-Clean": Powierzchnia jest łatwo zmywalna i odporna na krótkotrwałe działanie olejów, benzyn czy domowej chemii, co ułatwia usuwanie zabrudzeń po grillowaniu lub pracach gospodarczych.

Bezpieczeństwo domowników: Powłoka zapewnia doskonałe właściwości antypoślizgowe na sucho, co jest kluczowe dla bezpiecznego użytkowania tarasu.

Zdrowy wybór: Wodorozcieńczalna receptura oznacza brak uciążliwego zapachu rozpuszczalników podczas malowania i użytkowania.

Łatwość wykonania: Produkt jest przyjazny dla amatorów – doskonała rozlewność i przyczepność gwarantują profesjonalny efekt nawet bez doświadczenia w malowaniu.

Własności wyrobu	
lepkość w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ mierzona kubkiem wypływowym DIN 4	60-80 s
gęstość lakieru	max. 1,05 g/ cm³
czas schnięcia powłoki w temperaturze $20 \pm 20^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$ stopień 3, najwyżej [h]	3
Stopień połysku $\alpha 60^{\circ}$ min [GU]	60
odporność na ścieranie TABER wg PN-EN ISO 7784-2 CS17/500g/1000 cykli ubytek masy max	100 mg
oznaczenie przyczepności do podłoża betonowego metodą „pull off” wg PN-EN ISO 4624 min	2,5 MPa
twardość względna powłoki według wahadła Persoza (7 dni) min	0,45
zawartość substancji stałych min	21%

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia musi być sucha, czysta i zwarta. Nowy beton należy sezonować przez min. 28 dni (wilgotność ok. 4%). Powierzchnie malowane farbami należy lakierować po min. 16 h od nałożenia ostatniej warstwy farby.

Warunki aplikacji: Prace prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Unikać silnego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności powietrza. Świeżo wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem i mrozem przez 12h.

Nakładanie: Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy za pomocą wałka welurowego, pędzla lub natrysku. Zachować odstęp między warstwami lakieru 3 godziny.

Schnięcie: Czas schnięcia do stopnia 1 (dotykowy) wynosi ok.3 godziny. Pełne utwardzenie mechaniczne następuje po 7 dniach. Lekki ruch pieszy jest zazwyczaj możliwy po 24 godzinach.

Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność zależy od chłonności podłoża i metody aplikacji:
Podłoża gładkie/malowane: ok. 10-12 mkw. z 1 litra przy jednej warstwie.

Podłoża porowate/surowy beton: ok. 6-10 mkw. z 1 litra (przy pierwszej warstwie zaleca się lekkie rozcieńczenie wodą w celu głębszej penetracji).

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

Chronić przed mrozem!

NORMY, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2026/AKSIL-3

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/ FW): 140g/l (2010). Produkt zawiera poniżej 140g/l.

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania: 1 l, 5 l i 10 l.



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl
www.aksil.pl