



OPIS PRODUKTU:

FARBA DO OKIEN I DRZWI PCV to nowoczesna, wodorozcieńczalna emalia akrylowa typu 2w1 (podkład i farba w jednym), dedykowana do renowacyjnego malowania powierzchni z twardego PCV oraz drewna i metalu. Produkt charakteryzuje się satynowym wykończeniem, które nadaje odnawianym elementom elegancki, świeży wygląd. Dzięki zaawansowanej formule emalia tworzy powłokę odporną na żółknięcie oraz działanie czynników atmosferycznych i promieni UV.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Produkt przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania nowych oraz renowacji starych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń:

- **Elementy z PCV:** ramy okienne, profile drzwiowe, panele, parapety.
- **Podłoża drewniane:** stolarka okienna i drzwiowa, meble ogrodowe, panele drewnopochodne.
- **Elementy metalowe:** po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Anti-Blocking System:** zapobiega sklejęciu się pomalowanych elementów (np. ram okiennych) po wyschnięciu.
- **Wysoka odporność mechaniczna:** powłoka odporna na zarysowania, uderzenia, wycieranie oraz delikatne domowe detergenty.
- **Szybkie schnięcie:** powłoka sucha w dotyku już po godzinie do malowania drugiej warstwy, co pozwala na sprawną realizację prac.
- **Doskonała przyczepność:** produkt nie wymaga stosowania osobnego podkładu na większości podłoży.
- **Niski poziom zapachu:** bezpieczna i komfortowa aplikacja wewnątrz pomieszczeń.

Własności wyrobu	
gęstość w temp. $23 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$,	najwyżej 1,21 g/cm³
lepkość $23 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$	70-80 s
połysk przy kącie 60°	49 GU
czas schnięcia powłoki w temperaturze $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $50 \pm 5\%$ • stopień 3, najwyżej • do zamknięcia okna	3 h 4-5 h

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być sucha, czysta, odtłuszczona i odpylona.
- Można zmatować droбноziarnistym papierem ściernym i odpylić.
- Elementy metalowe należy zagruntować podkładem antykorozyjnym.

Aplikacja:

- Przed użyciem farbę należy starannie wymieszać.
- Warunki: temperatura otoczenia i podłoża od 10°C do 25°C, wilgotność poniżej 80%.
- Narzędzia: pędzel z miękkim sztucznym włosiem, wałek flokowy/welurowy (runo 5–10 mm) lub natrysk.
- Warstwy: zaleca się nałożenie 2 warstw w odstępie ok. 2 godzin.
- Ważne: nie zamykać okien/drzwi przed całkowitym wyschnięciem (zalecane oczekiwanie min. 4-5 h).

3. Czyszczenie narzędzi:

- Narzędzia myć w czystej wodzie bezpośrednio po zakończeniu prac.

WYDAJNOŚĆ:

Do **12–14 mkw.** przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, odpowiednio przygotowanej powierzchni

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

Chronić przed mrozem!

NORMY, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2026/AKSIL-7

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/ FW): 140g/l (2010). Produkt zawiera poniżej 140g/l.

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA

Uwaga



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P261: Unikać wdychania par

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/ochronę oczu/obuwie ochronne..

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), bezwodnik maleinowy.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację

Sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu)

UFI: 3813-20JD-500H-D226

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania: 0,75 l.



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl
www.aksil.pl